FICHE TECHNIQUE CONTREPLAQUÉ BAKÉLISÉ MARINEPLEX

CGEM
Comptoir Général d'Équipements et de Matériaux

Vente et location d'équipements et matériels de bâtiment

Produit	Contreplaqué bakélisé **MARINEPLEX**	**ÂME**	Bois recyclé
Film	Film noir	**Grammage**	165g/m²
Dimensions	2440*1220*18mm	**Colle**	WBP colle Melamine

N°	Propriété		Unité	Standard	Valeur du test		Résultat
1	Humidité		%	EN 322	10		pass
2	Tolérance sur épaisseur		mm	/	≤ ± 0,5		pass
3	Colle, Lien Force	Valeur de force de liaison d'un seul test	Mpa	EN 314	Max	1.1	pass
					Min	0.7	pass
		Taux moyen d'endom magement du bois	%	/	70		pass
4	Résistance à la flexion	Longitudinal	Mpa	EN 310	54,5		pass
		Tranverse			43,5		
5	Module d'élasticité	Longitudinal	Mpa		5890		pass
		Tranverse			4528		
6	Densité		kg/cbm	EN 323	570		pass
7	Nombre d'utilisation		Réutilisable 2 à 3 fois à condition de nettoyer et appliquer l'huile de coffrage après chaque coulage.				

L'âme de ce contreplaqué bakélisé est en bois recyclé. Le panneau est recouvert d'un film phénolique qui est collé et pressé à chaud sur celui-ci afin de lui apporter l'étanchéité et la protection.



(+225) 07 88 09 09 28 / 07 88 00 40 03
Abidjan, Marcory zone 4
contact@cgem-ci.com
cgem.ci
cgem-ci.com
cgem
cgem